



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

UNIJUNTA

Massas para placas de
gesso laminado / divisórias
secas •

Unijunta®

● Emboços de enchimento - Pó

RX-807 

RX-808 

RX-800 

RX-801 

RX-802 


RX-803 



Rendimento
Enchimento Placa
0,2 kg/m² - 3 kg/m²



Rendimento
Emboço Placa
0,9 kg/m² - 1,10 kg/m²



Máx. Camada
10 mm

● Emboços de enchimento - Pasta

RX-805 


RX-806 



Rendimento
Enchimento Placa
0,3 l/m² - 0,4 l/m²



Rendimento
Emboço Placa
1,10 l/m² - 1,20 l/m²



Máx. Camada
10 mm

● Argamassa de aderência - Pó

RX-804 



Rendimento
4 kg/m² - 5 kg/m² placa





A gama Unijunta oferece um conjunto de massas para realizar todo o processo de instalação de placas de gesso laminado: colagem, enchimento de juntas, emboço de placas e reparação de pequenas imperfeições. Os produtos, para utilização interior, estão disponíveis tanto sob a forma de pasta, como em pó, e com uma grande variedade de tempos de cura para se adequarem ao profissional.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Preparação do suporte

Antes de aplicar qualquer massa, o suporte deve estar em boas condições, limpo e sem vestígios de salitre, fungos, microrganismos, gordura, óleos de desmoldagem e, de uma forma geral, qualquer material que possa dificultar a aderência do produto.

Produtos em pó

Para os produtos em pó, antes da aplicação, o material deve ser misturado com água limpa (adicionar sempre primeiro a água e depois o pó) de forma manual ou mecânica, nas proporções e nas condições indicadas na ficha técnica.

Colocação das placas

Aplicar o RX-804 Fixaplac Premium diretamente sobre a placa ou o suporte de base, utilizando uma espátula ou talocha. Isto deve ser feito sobre a forma de pontos, deixando um espaço de cerca de 20 cm a 25 cm entre eles.

Tratamento de juntas entre placas

- 1.- Aplicar com uma talocha ou espátula sobre a superfície da junta, depositando depois a fita de papel microperfurado (RG-115B) ou a fita tapa-fendas de fibra (RG-114). Pressionar a fita com a espátula ou talocha para aderir bem à massa.
- 2.- Quando esta primeira camada estiver completamente curada, aplicar uma segunda camada cobrindo completamente a fita.
- 3.- Deixar secar, lixar a superfície e, se desejar, fixar e pintar.



RG-112

FITA AUTOADESIVA

Fita autoadesiva de poliéster especialmente indicada para reforçar emboços, massas reparadoras, tintas, madeiras, etc.

- Rolo de 5 cm x 10 m.



RG-114

FITA TAPA-FENDAS

Fitas tapa-fendas autoadesivas 100 % fibra de vidro para reforçar gessos, massas reparadoras, tintas, madeiras, etc.

- Rolo de 5 cm x 20 m.
- Rolo de 5 cm x 90 m.
- Rolo de 5 cm x 153 m.
- Rolo de 15 cm x 23 m.



RG-115

FITA DE REFORÇO

RG-115A

Fita de papel para reforçar cantos em placas de gesso laminado (PYL) e fibrogesso (PYF) com duas tiras metálicas flexíveis tratadas com um produto anticorrosão.

- Rolo de 5 cm x 30 m.



RG-115B

Fita de papel para placas de gesso laminado (PYL) e fibrogesso (PYF). Desfibrada, microperfurada e pré-dobrada.

- Rolo de 5 cm x 150m.



CURA RÁPIDA

RX-807

UNIJUNTA 30'

CE BAIXENS
EN 13963
3B
14 RÁPIDO

ACABAMENTO

Q1-Q4



15 kg | 5 kg



CURA NORMAL

RX-808

UNIJUNTA 1H

CE BAIXENS
EN 13963
3B
14 NORMAL

ACABAMENTO

Q1-Q4



15 kg | 5 kg



RX-800

UNIJUNTA 1H30' - 2H

CE BAIXENS
EN 13963
3B
14 NORMAL

ACABAMENTO

Q1-Q4



15 kg | 5 kg



CURA LENTA

RX-801

UNIJUNTA 4H

CE BAIXENS
EN 13963
3B
14 LENTO

ACABAMENTO
Q1-Q4



15 kg | 5 kg



RX-802

UNIJUNTA 12H

CE BAIXENS
EN 13963
3B
14 LENTO

ACABAMENTO
Q1-Q4



15 kg | 5 kg



RX-803

UNIJUNTA 24H

CE BAIXENS
EN 13963
3B
14 LENTO

ACABAMENTO
Q1-Q4




15 kg | 5 kg



PASTAS

RX-805

UNIJUNTA PASTA



15 | 4



RX-806

UNIJUNTA LEVE PREMIUM



15 | 4



ADERÊNCIA

RX-804

FIXAPLAC PREMIUM



15 kg | 5 kg





*Testing the
difference*

BAIXENS ESPAÑA
Centro Certificado Bureau Veritas

Pol. Ind. Moncarra, s/n
46230 Alginet - VLC (España)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE

14, Rue du Pont Neuf
75001 Paris (France)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA

Via Pietro Nenni, 36
46019 Cicognara - MN (Italy)
T.: 0375/88181/790016 - F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS

Avenida Portas do Minho, Nº711
4760 - 706 Ribeirão,
V.N. Famalicão (Portugal)
T.: 252 910 030 - www.argatintas.pt

